



**SCHRÖDER**  
SPEZIALGLASTECHNIK

### Technische Daten

Ausdehnungskoeffizient	· 10 <sup>-7</sup> /K	(30 - 380° C) – 6 (30 - 750° C) – 3
Temperaturwechselbeständigkeit	°C	800
Maximale Betriebstemperatur	°C	kontinuierlich 700 kurzzeitig 800
Wärmeleitfähigkeit	W/m · K (25° C)	1,51
Spezifische Wärme	J/kg · K	712
Dichte	g/cm <sup>3</sup>	2,51
Biege- und Schlagfestigkeit	entsprechen den Eigenschaften von Gussglas	

